

Descripción

MASILLA SÓLIDA EXTRA FUERTE.

Idónea para pegar y laminar mármol, granito y cuarzo. Secado muy rápido, con un color muy claro y buena trabajabilidad. Muy fácil de remover y extender.

Mantiene una consistencia espesa, incluso después de agregar el endurecedor.

Adquiere una excelente adherencia en poco tiempo (25 – 30 min). Lo que permite trabajar con la piedra en un tiempo muy rápido y a bajas temperaturas.

Tras el curado, el pegamento tiene una superficie plana, con alto brillo y acepta la posibilidad de pulido. Después de la adición del peróxido, la masilla cambia de color y pasados unos minutos recupera el color inicial. Para obtener el color blanco, después del curado, utilizar una cantidad de peróxido en la pasta de no más del 1%.

El pegamento contiene absorbente UV.

Capacidades

- 1 Litro + catalizador (45 ml)

Datos técnicos

- Relación de uso pegamento / endurecedor: 100 : 2
- Tiempo de gel (a granel); 3 – 4 min a 25°C
- Libre de pegajosidad en capa delgada: aproximadamente 15 min a 25°C
- Tiempo sugerido de trabajabilidad: 25 – 30 min a 25°C



Componentes Industriales Maser S.L. NO se hace responsable de un mal uso del producto

PROBAR ANTES DE USAR

ADHESIVO TRANSPARENTE EXTRA FUERTE ADHES+ COBALT



SKU: 10012765

Aplicación

Asegurarse de que la piedra a tratar esté limpia, seca y libre de polvo.

- 1) Extraer de la lata la cantidad necesaria de pegamento y agregar al catalizador en pasta al 1 – 2 % en peso.
 - 2) Remover bien y utilizar la mezcla obtenida.
 - 3) Cerrar la lata bien sellada, y mantener alejada del sol.
- No devolver el pegamento no utilizado a la lata. Si es necesario para corregir el color, utilizar la pasta colorante u óxidos metálicos. Agregar antes el color que el catalizador, hacer coincidir el tono y después, agregar el catalizador. Un exceso de color puede influir en la característica final del pegamento.
 - Mantenga el pegamento y el catalizador en su embalaje original y lejos del sol.



Más información del producto

VISITA nuestra web



¡ESCANÉAME!

Habla con nosotros

+34 916 287 400 | info@cimaser.com